

Commande / order : Devis signé
 Dossier : D18-06-0276

RAPPORT D'ESSAIS / TESTS REPORT N°E18-18236
1. OBJET

Essai d'extraction suivant spécifications FDA.

OBJECT

Extraction test following FDA specifications.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

 - Code CFR 21 - §177.2600 (e) et (f)
 - Méthode MA-ME-28

DOCUMENTS DE REFERENCE

 - Code CFR 21 - §177.2600 (e) and (f)
 - MA-ME-28 method

3. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

 Echantillon réceptionné au laboratoire le 06/06/2018
 - Mastic colle hybride
 Référence : T-Rex Power Crystal

SAMPLE DESCRIPTION

 Sample received at Laboratory on 06/06/2018
 - Hybrid sealant
 Reference : T-Rex Power Crystal

4. RESULTATS / RESULTS

Test - Simulant	Méthode / Method	Résultats Results	Limites / Limits	Unités Units
FDA §177.2600 e) - eau distillée / distilled water - 7 Heures / Hours - 1	MA-ME-28	1,3	20	mg/inch ²
FDA §177.2600 e) - eau distillée / distilled water - 7 Heures / Hours - 2	MA-ME-28	1,6	20	mg/inch ²
FDA §177.2600 e) - eau distillée / distilled water - 7 Heures / Hours - 3	MA-ME-28	1,4	20	mg/inch ²
Valeur moyenne / Mean Value - Eau distillée / Distilled water - 7 Heures /Hours	MA-ME-28	1,4	20	mg/inch²
FDA §177.2600 e) - eau distillée / distilled water - 2 Heures / Hours - 1	MA-ME-28	0,3	1	mg/inch ²
FDA §177.2600 e) - eau distillée / distilled water - 2 Heures / Hours - 2	MA-ME-28	0,3	1	mg/inch ²
FDA §177.2600 e) - eau distillée / distilled water - 2 Heures / Hours - 3	MA-ME-28	0,4	1	mg/inch ²
Valeur moyenne / Mean Value - Eau distillée / Distilled water - 2 Heures /Hours	MA-ME-28	0,3	1	mg/inch²

 Scannez et donnez
 nous votre avis


La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO.

The reproduction of this document is allowed only as a whole 2 page(s). The mentioned results apply only for the samples submitted to IANESCO.

Seule la version française fait foi - Only the french version is legally acceptable.

5. Commentaire et conclusion / Comment and conclusion :

- Remarque / Remark :

Application sur des plaques en verre (épaisseur : 1 mm) / Applying on a glass sheets (thickness : 1 mm)

Séchade : 28 jours à température ambiante / Drying : 28 days at room temperature

- Conclusion / Conclusion :

Dans les conditions d'essais, les valeurs obtenues lors de l'extraction dans l'eau distillée sont conformes aux spécifications du paragraphe 177.2600 (e) du code CFR 21.

In test conditions the amounts of extractives in distilled water are in compliance with specifications of paragraph 177.2600 (e) of code CFR 21.

à Poitiers, le 13/07/2018

Maryse FAVARD

Chargée d'affaire

